

FIX'ROUILLE CONVERTISSEUR DE ROUILLE



• DESCRIPTION

Traitement complet, curatif et préventif pour tous les métaux ferreux oxydés, sans besoin de décaper au préalable. Résiste à l'oxygène, à l'eau salée et aux intempéries. Finition semi-brillante (définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur). Peut rester en finition définitive (plusieurs semaines selon les conditions) ou être recouvert par une peinture de finition.

- + Curatif / préventif
- + Tous métaux oxydés
- + Effet décoratif

• MODE D'EMPLOI

Enlever de la surface à traiter le surplus de rouille à l'aide d'une brosse métallique. Dépoussiérer et dégraisser. Appliquer pur au pinceau ou au pistolet. Temps de séchage à l'air ($T > 10^{\circ}\text{C}$ et $\text{H\%} < 85\%$) : hors poussière : 30 min, sec : 60 min, surcouchable : 24 h, polymérisé : 3 semaines. Rendement : 50g à 100g/m² soit 10 à 20 m²/litre en fonction de la nature du support.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Densité : 1.07
- pH = 0.6
- Odeur : acide

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Étiquetage : DANGER, GHS05.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : CR801

Bidon 1 L

Carton de 12

- Réf : CR802

Bidon 5 L

Carton de 4

Code douane

38249070

Transport ADR

Non soumis

Soumis

QL = 1 L

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**